

# Лист Технической Информации

## Момент Столяр ПВА Универсальный

### I. Продукт:

#### Состав:

Универсальный клей на основе водной дисперсии ПВА.

#### Область применения:

Предназначен для склеивания всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, облицовочных материалов, картона, фурнитуры, где не требуется влагостойкость



#### Упаковка:

Бутиль 250 г  
Бутиль 750 г  
Ведро 3 кг

### II. Технические характеристики:

- Высокая прочность приклеивания
- Оптимальная вязкость
- Лёгкое нанесение
- Прозрачный клеевой шов

#### Основные свойства:

**Основа:**  
Поливинилацетат

**Цвет:**  
Белый

**Вязкость (по Брукфильду):**  
7000- 15000 мПа·с

**Теплостойкость клеевого шва:**  
От минус 30°C до плюс 110°C

**Конечная прочность клеевого шва:**  
Достигается через 24 часа.  
Зависит от материалов и приложенного давления.

**pH -значение:**  
4,5-7,0

**Расход:**  
50- 150 г/м<sup>2</sup>

**Температура пленкообразования:**  
+10 °C

**Конечная сила схватывания:**  
До 10 Н/мм<sup>2</sup>

**Устойчивость:**  
Высокая устойчивость к старению.

**Для внутреннего применения в сухих помещениях**

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

#### Дальнейшая обработка:

Склеенные детали возможно обрабатывать через 24 часа

#### Нанесение клея:

Непосредственно перед применением клей рекомендуется перемешать.

Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью, прижать и зафиксировать на 10-15 минут.

Рабочая температура склейки не должна быть ниже +15°C.

---

### IV. Дополнительная информация

#### Условия безопасного использования и хранения:

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать образования поверхностной пленки.

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

#### Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Срок годности 12 месяцев со дня производства

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.