

Лист Технической Информации

Сентябрь 2025

Момент Монтаж Клей Экспресс МВ-50

I. Продукт:

Состав:

Универсальный клей на основе акриловой водной дисперсии.

Область применения:

- Приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, гипрока
- Приклеивания изоляционных панелей, декоративных деталей, профилей
- Установка подоконников и дверных рам
- Приклеивания плинтусов и декоративных фриз

Склеиваемые материалы:

Стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, МДФ, гипсокартон, пробка, полистирол, пенопласт и другие подобные материалы.

Не подходит:

для полиэтилена, полипропилена, тефлона, зеркал.

Упаковка:

Туба 125 г

Туба 250 г

Картридж 400 г



II. Технические характеристики:

Основа	водная дисперсия полиакрилатов
Цвет	белый
Консистенция	пастообразная
Выдавливание / экструзия	лёгкое
Водостойкость	устойчив к кратковременному воздействию влаги
Срок службы	не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
Применение	для внутреннего применения в сухих помещениях
Температура нанесения	от +15 до +35°C
Температура эксплуатации клеевого шва	от -20 до +80 °C
Рабочее (открытое) время (23°C, 50 % отн. влажн.)	около 15 минут
Максимальная толщина шва	до 10 мм
Начальная сила схватывания (внутренний тест 5.13)	до 50 кг/м ² *
Конечная прочность (DIN EN 205)	до 4,0 Н/мм ² *
Время полного отверждения	до 48 часов, увеличивается при увеличении толщины наносимого клея
Плотность	1,30-1,40 г/см ³
Возможность окрашивания	возможно
Тип соединения	жёсткое, неэластичное
Усадка	менее 20 %

*Указанные значения получены в лабораторных условиях. Реальные прочностные характеристики зависят от склеиваемых материалов, способа нанесения, площади контакта поверхностей и условий применения клея и могут отличаться в меньшую сторону.

Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.

г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26

www.moment.ru


III. Указания по использованию

Требование к склеиваемым поверхностям: Одна или обе склеиваемые поверхности должны быть пористыми (впитывать воду). Если обе поверхности являются непористыми или обработаны водоотталкивающими покрытиями, это может привести к снижению адгезии и расклеиванию деталей после высыхания клея. Гладкие поверхности рекомендуется предварительно обработать абразивными материалами для увеличения площади сцепления. Поверхности должны быть сухими, прочными, без отслаивающихся частей.

Непосредственно перед нанесением клея склеиваемые поверхности должны быть очищенными от грязи, пыли, масел и посторонних веществ.

Для защиты краёв шва от загрязнения излишками клея рекомендуется использовать малярную ленту (в случае необходимости).

Нанесение клея (картридж): (1) Срежьте носик картриджа. (2) Привинтите насадку и обрежьте её под углом на необходимую ширину 45°. (3) Поместите картридж в пистолет.



Нанесите клей на одну из поверхностей: 1) Точечно, если первоначальная сила схватывания значительно превышает вес склеиваемых деталей. 2) Волнистыми вертикальными линиями для получения максимальной первоначальной силы схватывания на большой площади. 3) Прямыми линиями для небольших поверхностей.



Сильно прижмите склеиваемые детали друг другу. Соединённые материалы могут быть репозиционированы в течение 5-15 минут.

При необходимости, если начальной силы схватывания клея недостаточно для удержания деталей в неподвижном состоянии относительно друг друга, зафиксируйте соединение на 4-6 часов.

Эксплуатация склеенных материалов возможна через 10 часов. Полное отверждение клея происходит через 24-48 часов в зависимости от условий и толщины клеевого шва.

Расход:

200-400 г/м² для декоративных и изоляционных панелей;

При нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм: 3 п. метра - 125 г, 6 п. метров - 250 г, 9 п. метров - 400 г,

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования, хранения и транспортировки:

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать отверждения внутри упаковки.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания-размораживания (цикл—не более 1 суток) при температуре до -20°C, или однократное замораживание до -20°C, но сроком не более 14 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре +20...+25°C. По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой

Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.

г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26

www.moment.ru

Срок годности 18 месяцев со дня производства в оригинальный невскрытой упаковке.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и большого опыта компании в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением.
Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.
г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26

www.moment.ru